


NORTETT® D-1 UNDERLAGSBELEGG



TAK

Bruksområde

NORTETT® D-1 underlagsbelegg benyttes som vannavledende underlag for takstein, takpanner, korrugerte eller flate metallplater, og takshingel, eller som gjennomtrampsikkert dampnett undertak. Minste takfall med skjult spikring er 6°. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Som gjennomtrampsikkert undertak er minste takfall 14°. Belegget er dampnett, hvilket krever god lufting. NORTETT® D-1 underlagsbelegg er helt fri for sandbelegg, hvilket gjør belegget renere å jobbe med, samtidig som man unngår å ripe opp f.eks. belagte plater. Det selvklebende omlegget har en svært god klebeevne, som øker med alderen.

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

Håndtering av restprodukter

Produktet regnes ikke som miljøfarlig avfall.

Dokumentasjon

- Teknisk datablad
- Monteringsveiledning

Forbruk

Takets totale flate + 15 %.

Dimensjon:	1 x 25 m
Vekt/rull:	17,5 kg
Vekt/m ²	700 gr.
Stamme:	Polyester
Overflate:	Duk av polypropylen
Asfalt:	SBS modifisert bitumen
Underside:	Duk av polypropylen



Montering

Som underlagsbelegg på taktro: NORTETT® D-1 underlagsbelegg monteres på rupanel eller trebaserte plater. Se Byggforsk for dimensjonering av taktro. Innfestning av underlagsbelegget kan skje ved å spikre gjennom begge lagene, eller ved skjult spikring hvis sløyfene monteres omgående. Pappstift bør være galvanisert og minimum dim. 20 x 2,8 mm.

Som gjennomtrampsikkert undertak: NORTETT® D-1 underlagsbelegg monteres direkte på takstolene med maks avstand mellom takstoler c/c 1200 mm. Sløyfe bør ha minimum dim. 23 x 48 mm. Og festes med varmforsinket stift min. 60 x 2,3 mm i senteravstand 300 mm.

Liggetid utildekket

NORTETT® D-1 underlagsbelegg har en maks anbefalt liggetid utildekket på 8 uker. Det bør imidlertid utvises skjønn. Ved montering i værharde strøk eller i perioder med hardt vær bør tiden belegget ligger utildekket minimeres. I kalde perioder (under +10°C) vil klebingen reduseres. Benytt varmluftpistol på klebefeltet. NORTETT® D-1 underlagsbelegg kan spikres gjennom begge lagene (åpen spikring) så lenge takfallet er over 10°. Da vil klebefeltene lime når temperaturen stiger.

VERSJON: 071114

TILBEHØR:



NORTETT® ASFALT LIM
110 629 Tube 0,31 liter
110 632 Boks 1,0 liter
110 655 Spann 2,5 liter